

M-207

Normas de clasificación

AWS A 5.14 _____ **ERNiCr-3**
EN ISO 18274 _____ **S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)**
Material N° _____ **2.4806**

Gas de protección:

- SANARC AQ
- Para espesores medios y gruesos (e>4mm): SANARC H5, 30, 50, 70.

Corriente de soldadura: C.C. polo positivo.

Posiciones de soldadura: Todas, excepto vertical descendente.

Características

Hilo de aleación níquel-cromo para la soldadura MIG de aleaciones de níquel. Para temperaturas de servicio desde -269 hasta 900 °C. Las superficies a soldar deben limpiarse bien. Se debe emplear gas de protección en la cara opuesta del cordón desde donde se realiza la soldadura.

Aplicaciones

Aleaciones de níquel, aceros inoxidable austeníticos, aceros al níquel y aceros inoxidable austeníticos resistentes a bajas temperaturas, especialmente cuando el tratamiento térmico posterior sea necesario. Uniones blanco-negro empleadas a temperaturas de servicio por encima de 300 °C. Uniones disimilares, como materiales de base cobre a materiales férricos; en las que se recomienda dar una capa tampón sobre el lado de base cobre con NIPPON M-205. Recipientes criogénicos, intercambiadores de calor.

ASTM	Nº W	DIN 17444/17465	UNS	ASTM	Nº W	DIN17444/17465	UNS	ASTM	Nº W	DIN17444/17465	UNS
	2.4817	LC-NiCr15Fe	N06600		2.4869	NiCr80 20			1.4859	G-X10NiCrSiNb 32 20	
600	2.4816	NiCr15Fe	N06600	75	2.4951	NiCr20Ti	N06075	800/800H	1.4786	X10NiCrAlTi 32 20	08800/ N08810
601	2.4851	NiCr23Fe	N06601	80A	2.4952	NiCr20TiAl	N07080		1.5662	X 8 Ni 9	
	2.4867	NiCr60 15		330	1.4864	X12NiCrSi36 16			1.5680	X 12 Ni 5	

Propiedades mecánicas del material depositado

Gas de protección		SANARC AQ					
Tratamiento térmico		Sin tratamiento			2h 760°C/aire		
Temperatura de ensayo	(°C)	+20	+600	-196	+20	-196	
Limite elástico 0,2%	(N/mm²)	390	300		380	280	
Resistencia a tracción	(N/mm²)	640	520		670	510	
Alargamiento (5xD)	(%)	35	40		35	38	
Resiliencia (ISO-V)	(J)	150		50	80		

Análisis químico del hilo

Ni	C	Si	Mn	Cr	Fe	Ti	Nb	S
Base	0,02	0,2	3,0	20	1,0	0,5	2,5	<0,015

Datos de suministro y parámetros de soldadura

Ø (mm)	Intensidad (A)	Voltaje (V)	Caudal de gas (l/min)	Peso bobina (kg)
0,8	60 - 140	20 - 24	15 - 18	15
1,0	80 - 160	20 - 24	15 - 18	15
1,2	200 - 300	30 - 34	18 - 20	15
1,6	250 - 350	34 - 38	18 - 20	15