

E.STELLITE 12

Normas de clasificación

AWS/ASME SFA 5.13 _____ E CoCr-B
EN 14700 _____ E Co2

Corriente de soldadura: C.C. polo positivo.
Posiciones de soldadura: Horizontal.

Características

Electrodo revestido para recargue de piezas sometidas a severa abrasión metal-metal acompañado por calor y/o corrosión con moderado impacto. El material de aportación es de base cobalto, con cromo y tungsteno.

Los depósitos son suaves adquiriendo con el uso un pulido de espejo y manteniendo su resistencia al desgaste a elevadas temperaturas. No es magnético, ni forjable. Se mecaniza con dificultad utilizando herramientas de carburo de tungsteno. Une bien con aceros soldables incluyendo aceros inoxidable. Aplicar cordones de 18 a 38 mm de anchura. Para obtener un depósito exento de fisuras, dependiendo del metal base, es necesario un precalentamiento entre 400 y 500 °C, que se debe mantener durante el proceso de recargue; una vez terminado el trabajo se deja enfriar lentamente en horno o arena.

Conducir el electrodo en posición vertical y con la menor longitud de arco posible para que la penetración sea escasa.

Aplicaciones

Recomendado para recargue de piezas sometidas a severa abrasión de metal-metal acompañado por calor y/o corrosión con moderado impacto. Buenas propiedades de deslizamiento, apto para el pulido. Aplicaciones típicas: dientes de sierra, accesorios de bombas, válvulas de escape de motores, ejes de agitadores mecánicos, desbarbadoras en caliente, punzones en caliente.

Desgaste en caliente hasta 700 °C.

Dureza del material depositado

Tratamiento térmico		Sin tratamiento	
Temperatura de ensayo	(°C)	+20	+600
Dureza Rockwell	(HRC)	47	33

Análisis químico del material depositado

Co	C	Ni	Cr	Fe	W
Base	1,8	1,5	30	2	9

Datos de suministro y parámetros de soldadura

Ø (mm)	Longitud (mm)	Intensidad (A)	Área cubierta por kg con 3,2 mm de espesor (cm²)	Peso por paquete (kg)	Peso aproximado (kg/1000 uds)	Nº Electrodo por paquete
2,5	350	70 - 90	298 - 326	5,0	23	215
3,2	350	90 - 120	298 - 326	5,0	37	135
4,0	350	120 - 160	298 - 326	5,0	56	90
5,0	350	130 - 180	298 - 326	5,0	86	58

Soluciones de
soldadura:

